



续表2 接头形状缺陷

序号	缺陷种类	示意图及备注	钢材厚度 $t(\text{mm})$	表面质量等级		
				D	C	B
2	角度偏差		$\geq 0.5$	$\beta \leq 4^\circ$	$\beta \leq 2^\circ$	$\beta \leq 1^\circ$
3	角焊缝根部 间隙超差	<p>在第5条中的规定应被视为系统缺陷,不在此条要求范围内。</p> 	0.5~3	$h \leq 0.5\text{mm} + 0.1a$	$h \leq 0.3\text{mm} + 0.1a$	$h \leq 0.2\text{mm} + 0.1a$
			$> 3$	$h \leq 1\text{mm} + 0.3a$ 但最大 4mm。	$h \leq 0.5\text{mm} + 0.2a$ , 但最大 3mm	$h \leq 0.5\text{mm} + 0.1a$ , 但最大 2mm。